

# ラミネートシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業 ターピー事業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1 - 4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品 名： スーパーライト防災シート

色 : ホワイト

材 質： ポリエチレン

質 量： 112 (g/m<sup>2</sup>)

厚 さ： 0.15 (mm)

物性値：

	た て	よ こ
(1) 引張強度 (N/3cm)	190	425
(2) 伸度 (%)	20	13
(3) 引裂強度 (N)	70	180

## 試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法(カットストリップ法)に準拠

試料巾： 3cm                      つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法(トラペゾイド法)に準拠

本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。