



NO. 19091852-2

J F T
試験証明書

[様式2110-05F]

(1)完

依頼者 有限会社カンノ商会 殿

品名 アルミ反射シート 透水穴あり

試験項目 引張強さ 他

令和元年 9月25日提出の試料に対する試験結果は、下記の通りです。

令和元年 9月30日

公益財団法人 日本繊維検査協会
東京事業所

記

試験項目		試験結果	試験方法	
引張強さ (N)	たて	564	JIS L 1096 A 法 (ラベルストリップ法) 試料幅 : 5cm つかみ間隔 : 20cm 引張速度 : 20cm/min	
	よこ	518		
伸び率 (%)	たて	14.0		
	よこ	12.5		
引裂強さ (N)	たて	27.9		JIS L 1096 C 法 (トランプイデ法)
	よこ	32.9		
厚さ (mm)		0.16	JIS L 1096による。	
密度 (本/2.54cm)	たて	8	JIS L 1096による。	
	よこ	8		
透水係数 (cm/sec)		4.1×10^{-3}	JIS A 1218 準用	
質量 (g/m ²)		96.1	JIS L 1096による。	
遮光率 (%)		99.6314	JIS L 1055 A 法による。	

提出試料

