

更新日：平成 27 年 01 月 05 日

ラミネートシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業 ターピー事業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品 名： 1年シート

色 ： スマートグレー

材 質： ポリエチレン

質 量： 96 (g/m²)

厚 さ： 0.12 (mm)

物性値：

	タ テ	ヨ コ
(1)引張強度 (N/5cm)	590	480
(2)伸度 (%)	9	9
(3)引裂強度 (N)	100	80

試験方法

(1)，(2) J I S L 1096 A法（カットストリップ法）に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) J I S L 1096 C法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。