

更新日：平成 24 年 01 月 05 日

# ターポリントラックシート 物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業 ターピー事業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

項目		物性値
巾 (cm)		185.3
重量 (g/m <sup>2</sup> )		348.0
厚み (mm)		0.303
密度 (本/吋)	タテ	23.0
	ヨコ	23.0
引張強度 (N/5cm)	タテ	855.0
	ヨコ	899.0
伸度 (%)	タテ	18.7
	ヨコ	25.0
引裂強度 (N/5cm)	タテ	122.0
	ヨコ	139.0
耐撓性 (回) スコット型テスター	タテ	異常無し
	ヨコ	異常無し

本表に示した数値は初期測定値であり、保証値ではありません。

本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。