

更新日：平成 27 年 01 月 05 日

シート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業 ターピー事業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通 1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品 名： ターピー防音シート

色 ： グレー

材 質： ポリエステル系に塩ビコーティング

質 量： 1,330 (g/m²)

厚 さ： 1.00 (mm)

物性値：

	タ テ	ヨ コ
(1)引張強度 (N/3cm)	1 6 6 0	1 6 1 7
(2)伸度 (%)	1 7	2 7
(3)引裂強度 (N)	4 9 0	4 9 0

試験方法

(1), (2) J I S L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠

試料巾： 3cm

つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) J I S L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。