



NO. 17120891

J F T
試験証明書

[様式2110-05F]

(1)完

依頼者 有限会社カンノ商会 殿

品名 防災シート

試験項目 引張強さ 他

平成29年12月11日提出の試料に対する試験結果は、下記の通りです。

平成29年12月15日

公益財団法人 日本繊維検査協会
東京事業所

記

試験項目	試験結果	試験方法
質量 (g/m ²)	301.4	JIS L 1096
厚さ (mm)	0.31	
密度 (2.54cm)	たて 9 よこ 9	
引張強さ N (kgf)	たて 499 (50.9)	JIS L 1096 A 法 (ラベルストリップ法) 試料幅 : 5cm つかみ間隔 : 20cm 引張速度 : 20cm/min
	よこ 352 (35.9)	
伸び率 (%)	たて 24.2	JIS L 1096 C 法 トラペゾイド法
	よこ 23.1	
引裂強さ N (kgf)	たて 108 (11.0)	JIS L 1096 C 法 トラペゾイド法
	よこ 127 (13.0)	
織度 (dtex)	たて 498	JIS L 1096
	よこ 496	

提出試料

JFT

JFT

