




試験成績証明書

依頼者 : 有限会社カンノ商会 殿
品名 : KS防草シート 230G
試験項目 : 引張強さ試験 他

2024年3月18日 提出されました試料に対する試験結果は、下記の通りです。

2024年3月28日

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
東京試験センター



記

1. 試験結果及び試験方法

試験項目		試験結果	試験方法
引張強さ N(kgf)	たて	2570 (262)	JIS L 1096 A法 試料幅: 5cm つかみ間隔: 20cm 引張速度: 20cm/min
	よこ	1760 (180)	
伸び率 %	たて	27.1	
	よこ	17.6	
引裂強さ N(kgf)	たて	648 (66.1)	JIS L 1096 C法
	よこ	1170 (119)	
厚さ mm		0.68	JIS L 1096
透水係数 cm/sec		8.00×10^{-3}	JIS A 1218 準用
質量 g/m ²		237	JIS L 1096
遮光率 %		100.00*	JIS L 1055 A法

(温度20℃ 湿度65%RH)

*試験結果は、提出された試料(生地)に基づく測定結果であり、この素材を使用した製品の遮光率を表すものではありません。

2. 試料



* この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
* 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。

