

更新日：平成 27 年 01 月 05 日

土のう物性表

NETIS登録番号
CG-140008-A



萩原工業株式会社

合成樹脂事業 ターピー事業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品 名：スーパー土のう

色：ナチュラル

構 成：材 質 ポリエチレン

織密度 タテ 9 (本/2.54cm)
 ヨコ 9 (本/2.54cm)

規 格 48×62 (cm)

物性値：

	タ テ	ヨ コ
(1)引張強度 (N/5cm)	500	450
(2)伸度 (%)	30	24

試験方法

(1)，(2) J I S L 1096 A法（ラベルドストリップ法）に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。