

更新日：平成 27 年 01 月 05 日

# メッシュシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業 ターピー事業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：ライトクリアーメッシュ

色：ナチュラル

材質：ポリプロピレン

質量：50 (g/m<sup>2</sup>)

測定値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/3cm)	290	170
(2)伸度 (%)	12	23
(3)引裂強度 (N)	120	140
(4)充実率 (%)	70	

## 試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠

試料巾： 3cm                      つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 10cm/min

(3), JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。