更新日：平成 ２７ 年 ０１ 月 ０５ 日

土のう物性表

HAGIHARA 萩原工業株式会社
萩 原 工 業 株 式 会 社
合成樹脂事業　タービー事業部
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通１－４
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.hagihara.co.jp/

品　名：マクラ土のう

色　　：ナチュラル

構　成：材　質　　ポリエチレン

織密度　　タテ　９　（本／2.54cm）
ヨコ　９　（本／2.54cm）

規　格　　２５×９０（cm）

物性値：

	タ　テ	ヨ　コ
(1)引張強度　（N/5cm）	５００	４５０
(2)伸度　（%）	２８	２０

試験方法

（１），（２）ＪＩＳ　Ｌ　１０９６　Ａ法（ラベルドストリップ法）に準拠

試料巾：　5cm　　つかみ間隔：　２０cm

引張スピード：　２０cm/min

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。