



品質管理等に係る試験成績書

（カーテン等、布製ブラインド等、工事用シート）

防災協試第 CTI-17289 号

平成29年 6月22日

株式会社 ケイ・ユー・システム

公益財団法人 日本防災協会
理事長 丸山 浩 司

平成29年6月16日付で受けました試料の試験結果は、下記のとおりですので
試験結果表を添えて通知します。

記

試験依頼の目的	品質管理（自社試験）のための性能確認		
防災物品等の種類	工事用シート	素材混用率	ポリエステル 100%
登録試験番号	C1130040		
製造ロット番号	入荷日：2017年6月1日	組織	平織
		番手	ﾀﾞｲ 1000D ｺﾞ 1000D
		密度	ﾀﾞｲ 9/ｲﾝﾁ ｺﾞ 9/ｲﾝﾁ
商品名又は銘柄	KUS防音ｼｰﾄ (L)	質量(g/m ²)	1,380±3%g/m ²

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合		――	――	――	適合

試験方法

消防法施行規則第4条の3の基準を準用

備考

PVC樹脂加工

注 試験成績書を複写したものは、無効とする。

試験結果表

(カーテン等、布製ブラインド等、工事用シート)

CTI-17289

洗たく等の種類				温水(50±2℃)30分処理			
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 炭化長 適合基準 試験No.		測定項目 接炎回数 適合基準 試験No.
		5 秒以下	20 秒以下	40 cm ² 以下	20 cm以下		3 回以上
2 分 加 熱	1	0	15	34	1	----	1
	2	0	0	30	2	---	2
	3	0	10	31	3	---	3
着炎後 6 秒 加 熱	1	0	0	4			4
	2	0	0	4			5
洗たく等の種類							
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 炭化長 適合基準 試験No.		測定項目 接炎回数 適合基準 試験No.
		秒以下	秒以下	cm ² 以下	cm以下		回以上
分 加 熱	1				1		1
	2				2		2
	3				3		3
着炎後 秒 加 熱	1						4
	2						5
洗たく等の種類							
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 炭化長 適合基準 試験No.		測定項目 接炎回数 適合基準 試験No.
		秒以下	秒以下	cm ² 以下	cm以下		回以上
分 加 熱	1				1		1
	2				2		2
	3				3		3
着炎後 秒 加 熱	1						4
	2						5

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す