

## ボックスシーリング用 OPP アクリル粘着テープ No.3042

1. 概要: ボックスシーリングテープ No.3042 はポリプロピレンフィルム (OPP) を基材とした包装用テープで、薄手でありながらも段ボールへの優れた粘着性と封緘性を有しています。

2. 構造: 基材: ポリプロピレンフィルム  
粘着剤: アクリル系

3. 一般特性: \* 代表値は最新の測定値であり、保証値ではありません。

| 項目   |    | 単位   | 代表値* | 試験方法                            |
|------|----|------|------|---------------------------------|
| 粘着力  |    | N/cm | 2.2  | 欄外参照<br>(JIS Z 0237:2000 年版に準拠) |
| 引張強さ |    | N/cm | 35   |                                 |
| 伸び   |    | %    | 140  |                                 |
| 厚さ   | 総厚 | μm   | 42   |                                 |
|      | 基材 | μm   | 25   |                                 |

粘着力: ステンレス板に 2kg ローラーで1往復圧着。圧着後 20~40 分の間に 180 度方向に 300mm/分の速度で引き剥がし、その抵抗を測定する。

引張強さ: 引張速度 300mm/分で試験片を引張り、破断時の応力を測定する。

伸び: 上記破断時の伸びを測定する。

厚さ: シックネスゲージを使用。

4. 用途: ・段ボールの封緘。特に軽量物の梱包に適しています。

5. 特長: ・薄手ながらも優れた粘着力を示しますので、様々な段ボールの封緘ご使用いただけます。  
特に小型の荷物や軽量物の梱包に適しています。

・アクリル系粘着剤を使用していますので、低温から高温まで幅広い温度雰囲気下で段ボールへの優れた粘着性を示します。

・製造段階で有機溶剤を使用しない環境配慮型の製品です。

※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

仕様及び外観は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。先主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、先主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

住友スリーエム株式会社  
テープ・接着剤製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2012. All rights reserved  
IND-DS-

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-011-511**  
ナビダイヤル、市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間 8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

**3M**