

更新日：平成 22 年 04 月 01 日

ラミネートシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業 ターピー事業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：PE 防災シート

色：ホワイト

材質：ポリエチレン

質量：188 (g/m²)

厚さ：0.30 (mm)

物性値：

	た て	よ こ
(1) 引張強度 (N)	645	639
(2) 伸度 (%)	16	16
(3) 引裂強度 (N)	230	205

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法(カットストリップ法)に準拠

試料巾：3cm つかみ間隔：20cm

引張スピード：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法(トラペゾイド法)に準拠

本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。