



NO. 19060720

J F T
試験証明書

[様式2110-05F]

(1)完

依頼者 有限会社カンノ商会 殿


品名 不織布防草シート

試験項目 引張強さ 他

令和元年 6月10日提出の試料に対する試験結果は、下記の通りです。

令和元年 6月13日

公益財団法人 日本繊維検査協会
東京事業所



記

試験項目		試験結果	試験方法
引張強さ N (kgf)	たて	118 (12.0)	JIS L 1096 A 法 (カットストリップ 法) 試料幅 : 5cm つめ 間隔 : 20cm 引張速度 : 20cm/min
	よこ	90.2 (9.2)	
伸 び 率 (%)	たて	28.0	
	よこ	35.0	
引 裂 強 さ N (kgf)	たて	150 (15.3)	JIS L 1096 C 法 トバゾイド 法
	よこ	85.3 (8.7)	
厚 さ (mm)		0.65	JIS L 1096
密 度 (本/2.54cm)	たて	24	JIS L 1096
	よこ	22	
透 水 係 数 (cm/sec)		1.1×10^{-2}	JIS A 1218 準用
質 量 (g/m ²)		102.5	JIS L 1096
遮 光 率 (%)		97.4195	JIS L 1055 A 法

提 出 試 料

T

