



NO. 19061008

J F T
試験証明書

[様式2110-05F]

(1)完


依頼者 有限会社カンノ商会 殿

品名 PPボード板 1.5mm・3.0mm

試験項目 厚さ 他

令和元年 6月13日提出の試料に対する試験結果は、下記の通りです。

令和元年 6月20日



公益財団法人 日本繊維検査協会

東京事業所

記

試験項目	試験結果		試験方法
	厚さ 1.5mm	厚さ 3.0mm	
厚さ (mm)	1.57	3.04	JIS L 1096 A法 一定圧力:23.5kpa
質量 (g/m ²)	996.3	2113	JIS L 1096 A法
引張強さ (Mpa) {kgf/cm ² }	たて	10{110}	JIS K 6767 試験片:タペル1号 引張速度: 50cm/min つかの間隔: 8cm 標線間距離:4cm 試験片幅 :1cm
	よこ	15{150}	
伸び率 (%)	たて	6.5	14
	よこ	14	
表面抵抗率 (Ω)	9.0 × 10 ⁸	4.5 × 10 ⁸	JIS K 6911 C法 試験室の温度:20℃、65%RH 印加電圧: 500V 表面電極の内径の外径 5cm 表面の環状電極の内径 7cm

提出試料

T

